

Эмаль МЛ-12[^] (эмал. МЛ=12) ГОСТ 9754-76 /лак КО-074= Назначение: Эмаль МЛ 12 пре



Житомир, Україна

Эмаль МЛ-12[^] (эмал. МЛ=12) ГОСТ 9754-76 /лак КО-074=

Назначение:

Эмаль МЛ 12 предназначена для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных поверхностей автомобилей и других промышленных изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от минус 60 до плюс 600С, водо-, бензо- и маслостойкая.

Состав: Эмаль МЛ 12 ГОСТ 9754-76 представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол в органических растворителях.

Цвет: Различные цвета

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ, %:

- черной, золотисто-желтой

- слоновая кость

- защитной

- остальных цветов

44-51

54-60

52-58

50-56

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с

70-100

Степень перетира эмали, мкм, не более:

- защитной

- остальных цветов

15

10

Блеск пленки эмали, %:

- защитной

- стальных цветов

35-45

58

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

3

Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) усл. ед., не менее

0,3

Прочность пленки при ударе по прибору типа УИ-160, не менее

45

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Рекомендации по применению:

Эмали МЛ-12 наносят на подготовленную поверхность в два слоя или по старому покрытию в один слой. При нанесении эмали по старому покрытию оно должно быть шлифовано и промыто бензином.

Нанесение: Эмали МЛ 12 наносят на поверхность методами распыления (пневматическим и электростатическом поле). При подкраске небольших участков можно наносить кистью.

Разбавитель:

Эмали МЛ-12 ГОСТ 9754-76 перед применением в зависимости от метода нанесения разбавляют следующими растворителями: РЭ-1В, РЭ-2В – при окраске изделий в электростатическом поле, Р-198, сольвентом – при пневмораспылении, Растворителем 647 – при поставке эмалей в торговую сеть.

Сушка поверхности: Время высыхания эмали МЛ 12 до степени 3, при 130-1350С, мин, не более – 35.

Расход: МЛ-12 на однослойное покрытие – 70-100 г/м2 в зависимости от сложности окрашиваемой поверхности и толщины покрытия.

Хранение: Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Свойства: ГОСТ 9754-76

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482